

PALINAL

High Technology Paint

873.6005 | 873.6011 | 873.6022**FAST-AIR HS FILLER**

2004/42/IIB (c) (540) 530

873.6005	GRIGIO MEDIO	GREY GRIS GRIS GRAU
873.6011	BIANCO	WHITE BLANC BLANCO WEISS
873.6022	NERO	BLACK NOIR NEGRO SCHWARZ

PREPARAZIONEPreparation | Préparation |
Preparación | Vorbereitung**RAPPORTO MISCELA**Mixing ratio | Rapport de mélange |
Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

5 : 1 : 0,5

PRODOTTO (A)

Product | Produit | Producto | Produkt

873.6005

100 VOL

CATALIZZATORE (B)Hardener | Catalyseur |
Catalizador | Katalysator**293.6020** STANDARD
293.6010 FAST

20 VOL

DILUENTE (C)



Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner

075.0020 STANDARD
075.0030 SLOW






10 VOL

PRODOTTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO PRODUKT	CATALISI CATALYSIS CATALYSE CATÁLISIS KATALYSE	DILUENTE THINNER DILUANT DILUYENTE VERDÜNNER
873.6005 - 873.6011 - 873.6022	293.6020 - 293.6010	075.0020 - 075.0030
50 g	6,5 g	3 g
100 g	13 g	6 g
150 g	19,5 g	9 g
200 g	26 g	12 g
250 g	32,5 g	15 g
300 g	39 g	18 g
350 g	45,5 g	21 g
400 g	52 g	24 g
450 g	58,5 g	27 g
500 g	65 g	30 g
600 g	78 g	36 g
700 g	91 g	42 g
800 g	104 g	48 g
900 g	117 g	54 g
1000 g	130 g	60 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

	APPLICAZIONE Application Application Aplicación Anwendung	RIEMPITIVO Filling Garnissant Relleno Deckend
	POT LIFE Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)	30 min
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	30" ± 3" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung	2,5 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehungen
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP
	PRESIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	2 - 3
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	5-10 min

ESSICCAZIONE & RESA		RIEMPITIVO	
Drying & Yield Séchage & Rendment Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit		Filling Garnissant Relleno Deckend	
	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüftzeit	5 min	
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken	-	
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest	-	
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20°C 293.6010 60 min 293.6020 90 min	
		60°C 293.6010 10 min 293.6020 15 min	
	IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen	-	
	IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler	-	
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	120 µ ± 10	per mano for each coat par couche para cada mano pro Anstrich
	RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	450	

CARTEGGIATURA		RIEMPITIVO	
Sanding Ponçage Lijado Schmirgeln		Filling Garnissant Relleno Deckend	
	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Orbital à sec Roto-orbital seco Exzenterschleifer Trocken	P360-P400	
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Orbital humide Roto-orbital mojado Exzenterschleifer Nass	P400-P600	
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ponçage manuel humide lijado manual en húmedo manuelles schmirgeln auf feuchtem grund	P600 - P800	
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken	P500 - P600	
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Survernissable Repintable Überstreichbar	60-90 min	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner
293.6020	Standard	
293.6010	Rapido Fast Rapide Rápido Schnell	
075.0020		Standard
075.0030		Lento Slow Lent Lento Langsam

CONSERVABILITA'Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit**CONSERVABILITA'**Storing | Durée de conservation | Tiempo de
conservación | Haltbarkeit24 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate
5 < °C < 35

PALINAL

High Technology Paint

873.6005 | 873.6011 | 873.6022**FAST-AIR HS FILLER**

2004/42/IIB (c) (540) 530

873.6005	GRIGIO MEDIO	GREY GRIS GRIS GRAU
873.6011	BIANCO	WHITE BLANC BLANCO WEISS
873.6022	NERO	BLACK NOIR NEGRO SCHWARZ

DESCRIPTION

FAST filling acrylic filler: 60 minutes at 20°C | 10 minutes at 60°C (using our 293.6010 catalyst).

COLOUR VARIANTS

873.6005	MEDIUM GRAY
873.6011	WHITE
873.6022	BLACK

PRODUCT FEATURES - BENEFITS

- Filling capacity: 120µ ± 10 | per coat up to a maximum of 3 coats
- Speed: up to 60 min at 20°C | 10 min at 60°C
- Excellent sanding
- No absorption
- It can be colored using Multicryl900 primers (up to 10%)
- It can be over painted with water and solvent-based enamels

SPECIAL NOTES

Even though it has excellent adhesion on sheet metal, we recommend the application on a primer anti corrosive filler (codes 868 and 880) for better anti-corrosive protection.

TOOL WASHING

Use washing thinner code 044----- or nitro thinner code 047-----.

TDS C30 ED. 01/2024

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.